

AMOCALC

Micro-enduit décoratif à la chaux aérienne



ENDUIT ET MICRO-ENDUIT

DESCRIPTION

L'**AMOCALC** est un micro-enduit décoratif à base de chaux aérienne, conçu pour apporter une finition esthétique et lumineuse aux façades.

Il permet de corriger les défauts d'aspect tout en offrant une surface décorative de qualité. Sa composition minérale assure une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, favorisant la respiration des murs. fines pour un rendu élégant et durable.

LE + PRODUIT

- **Finition esthétique** et **lumineuse** pour sublimer vos façades.
- **Rectifie les défauts d'aspect** et apporte une finition décorative haut de gamme.
- **Respirant** : haute perméabilité à la vapeur d'eau grâce à la chaux aérienne.
- **Facilité d'application** : mise en œuvre simple à la lisseuse ou à la taloche éponge.
- **Durabilité renforcée** avec l'ajout du liquide **AMOLIANT** pour les façades exposées aux intempéries ou dépourvues de bandeaux.

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Sac de 20 kg



Consommation

3 à 4 kg par m² pour 2 couches



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Pâte



Outillages

Malaxeur, lisseuse, couteau, taloche éponge



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

En extérieur :

Corps d'enduit en plâtre et/ou chaux aérienne.

Corps d'enduit hydraulique avec application préalable du **PRIMAIRE LITHOCALC**.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Support à faible porosité (notamment les supports hydrauliques) : l'application préalable de **PRIMAIRE LITHOCALC** est obligatoire.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Supports : propres, sains, exempts de poussières et parties pulvérulentes.

Reprises : effectuer les réparations avec **PCAM** (petites reprises) et **AMOTEX** (fissures).

Primaire : appliquer **PRIMAIRE LITHOCALC** sur supports à faible porosité ou en cas de reprises partielles.

Humidification : mouiller le support avant application pour éviter un séchage trop rapide.

APPLICATION

Mélange :

- Verser l'eau dans le récipient.

- **Option** : Ajouter le liquide de renforcement **AMOLIANT** si nécessaire.

- Incorporer la poudre **AMOCALC**.

Gâchage

Malaxer 3 à 4 minutes pour obtenir une pâte homogène.

Repos

Laisser reposer 15 minutes avant application.

Épaisseur

Appliquer une couche de 2 mm minimum à la lisseuse ; prévoir plus sur zones irrégulières.

Trame

Intégrer une trame en fibre de verre (maille 4x4) dans la première couche.

Deuxième couche

Appliquer après 4 heures, même épaisseur.

Finition

Lisser sans glaçage ou utiliser une taloche éponge humide.

Conditions :

Maintenir l'humidité par brumisation en cas de forte chaleur.

Utilisation

Employer le mélange dans les 24 heures.