

FIXSTONE

Mortier à la chaux naturelle pour la réparation de pierre et brique



TRAITEMENT PIERRE & BRIQUE

DESCRIPTION

Le **FIXSTONE** est un mortier à base de chaux naturelle, conçu pour la réparation des pierres calcaires tendres à fermes et des briques calcaires ou silico-calcaires.

Sa composition (chaux naturelle, poudre de pierre calcaire, charges siliceuses et pigments minéraux) assure une excellente perméabilité à la vapeur d'eau et une parfaite compatibilité avec les matériaux anciens.

LE + PRODUIT

- **Large choix de teintes** : 6 standards + sur mesure
- **Grande souplesse d'utilisation** : idéal pour reprises d'épaufrures et joints
- **Mortier traditionnel** : à base de chaux naturelle pour une restauration authentique

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Sac de 25 kg



Consommation

Variable suivant les reprises



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Poudre

Granulométrie : 0/0.6 mm



Outillages

Truelle langue de chat, taloche, chemin de fer, pointes et fils laiton



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports compatibles:

Pierres de taille tendre à demi-dure.
Moellons.
Briques d'argile et silico-calcaires.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Utilisation : ne pas appliquer en enduit de ragréage, sur enduits ciment, béton, sols ou pierre dure.

Nettoyage préalable : ne pas appliquer sur surfaces non nettoyées.

Supports pulvérulents : prévoir un traitement de minéralisation (**AQUAMIN**, **SILIMIN** ou **CALCITE**).

Sécurité de l'utilisateur : porter des équipements de protection individuelle.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Nettoyage : retirer poussières, peintures et parties non adhérentes par piquetage.

Purge : éliminer au ciseau les parties dégradées jusqu'à la pierre saine.

Arasement : former des arrêtes franches pour une bonne accroche.

Humidification : mouiller le support avant application.

APPLICATION

Gâchage

Mélanger à l'eau claire pendant 1 à 2 min pour obtenir une pâte homogène.

Additif possible

Le **PRIMATEX** (max. 5%) pour faciliter la mise en œuvre.

Repos

Laisser reposer 15 min avant application.

Mise en œuvre

Appliquer sur support humidifié en couche de 0,5 à 3 cm.

Reprises > 2 cm

Utiliser ancrages (pointes et fil laiton).

Couches multiples

Appliquer après séchage de la précédente.

Temps de travail

30 à 45 min selon conditions climatiques.

Finition

Recoupe possible après 90 min avec langue de chat ou règle ; nettoyer les bords à l'éponge humide.