

MC FLEX PIERRE

Mortier colle pour décors et modénatures en mortier pierre



SCELLEMENT

DESCRIPTION

Le **MC FLEX PIERRE** est un mortier-colle spécialement conçu pour le montage et la fixation d'éléments décoratifs en stuc pierre.

Garantit une excellente adhérence sur des supports tels que pierre, enduits ciment, béton, brique et parpaing. Sa formulation souple et résistante assure une mise en œuvre facile et durable.

LE + PRODUIT

- **Polyvalent** : Compatible avec différents supports minéraux (hors plâtre)
- **Application simple** : Mélange facile avec de l'eau, texture souple
- **Adhérence optimale** : Double encollage pour une fixation solide
- **Durabilité** : Conservation longue (12 mois) et résistance après durcissement
- **Finition professionnelle** : Idéal pour décors et modénatures en mortier pierre

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau de 15 kg



Consommation

9 kg/m²



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Poudre

Densité : 1,4



Outillages

Malaxeur, truelle, peigne dentelé



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Le **MC FLEX PIERRE** s'applique sur :

Pierre naturelle ou reconstituée
Enduits à base de ciment
Béton
Brique
Parpaing

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Ne pas appliquer le **MC FLEX PIERRE** sur supports en plâtre.

Pour ces matériaux, utiliser le mortier-colle adapté **MC FLEX PLÂTRE**.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Etat du support et décors : Les supports et les éléments décoratifs doivent être propres, solides et exempts de poussière.

Humidification : Il est recommandé d'humidifier les surfaces ainsi que les pièces avant la pose pour éviter un séchage trop rapide du mortier-colle.

Conditions particulières : En période chaude ou sous forte exposition au soleil, humidifiez régulièrement les éléments en cours de pose.

Supports irréguliers : Si la surface présente des défauts de planéité, appliquez une première couche de mortier 12 heures avant la pose des éléments décoratifs.

APPLICATION

Préparation du mélange

Incorporer 4 litres d'eau pour 15 kg de poudre et homogénéiser à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtenir une pâte souple.

Temps d'utilisation

Environ 1 heure après préparation. Le durcissement complet peut prendre plusieurs semaines.

Mise en œuvre

Appliquer la colle sur les surfaces à assembler à l'aide d'une truelle. Égaliser avec un peigne dentelé. Réaliser un double encollage (support et pièce) avec une épaisseur minimale de 5 mm sur toute la surface de contact.

Supports irréguliers

En cas de défauts de planéité, appliquer une première couche 12 heures avant la pose.