

MINERSTYL

Micro-enduit de chaux hydraulique aspect pierre de taille



ENDUIT ET MICRO-ENDUIT

DESCRIPTION

Le **MINERSTYL** est un enduit mince décoratif à base de chaux hydraulique et de granulats de pierre, conçu pour donner aux murs et façades un aspect pierre naturelle.

Sa formulation minérale assure une excellente adhérence, une grande durabilité et un rendu esthétique authentique. Ce produit permet de créer des finitions élégantes et résistantes, tout en respectant les caractéristiques techniques des supports.

LE + PRODUIT

- **Aspect pierre naturelle** pour un rendu authentique et élégant.
- **Formulation minérale** à base de chaux hydraulique pour une excellente durabilité.
- **Permet une finition personnalisée** grâce au ponçage (grain brut ou adouci).
- **Compatible avec systèmes d'isolation thermique** pour une solution complète.

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Kit de 24,7 kg comprenant 19 kg de poudre et 5.7 kg de liant



Consommation

5 kg/m²
(en 2 couches de 2,5kg/m²)



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Poudre et liquide



Outillages

Malaxeur, truelle, couteau, lisseuse, trame 4x4, ponceuse.



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Extérieur :

Pierre de taille, pierre silicatée, enduits hydrauliques, béton, systèmes d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) conformes aux DTA en vigueur.

Intérieur :

Enduits plâtre non farineux, stuc ancien, plaques de plâtre peintes en finition mate, plaques de Fermacell à bords amincis, panneaux de médium et contreplaqué (épaisseur ≥ 1 cm).

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Équipements : porter gants, lunettes et vêtements de protection adaptés.

Supports exclus : ne pas appliquer sur supports brillants, peintures glycéro, métaux, plastiques ou stratifiés.

Préparation : utiliser un primaire adapté sur supports poreux pour garantir l'adhérence.

Sécurité : consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

État du support : propres, sains, secs et exempts de poussières.

Décapage : retirer les peintures non adhérentes et les salissures avec le **D.CAP 200**.

Réparations : reboucher fissures, corriger défauts de planéité et consolider zones fragiles avec le minéralisant **SILIMIN B** ou **AQUAMIN**.

Primaire : appliquer **PRIMAIRE MINERSTYL** sur supports poreux ou neufs pour réguler la porosité.

APPLICATION

Mélange

Verser le liant **AMOLIANT** dans un seau, ajouter la poudre **MINERSTYL** et malaxer à vitesse lente jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

Temps d'utilisation du mélange

≈ 1 heure à 20 °C.

Mise en œuvre

Appliquer en deux couches de 2 mm chacune, en évitant les surcharges.

- Première couche : épaisseur ≈ 2 mm pour réguler le fond et uniformiser la teinte.
- Seconde couche : épaisseur ≈ 2 mm pour la finition.

Ponçage

Après durcissement complet, poncer mécaniquement avec une ponceuse orbitale pour obtenir la finition souhaitée.

- Grain 40 : finition pierre brute.
- Grain 180 : finition pierre adoucie.

Nettoyage

Dépoussiérer la surface à l'aspirateur ou à la brosse douce ; lavage possible au nettoyeur haute pression (40-50 bars).

Option

Pour un appareillage de joints, réaliser un rainurage après séchage et garnir avec **MINERSTYL** d'une autre teinte.