

MOLDITE

Mortier pour moulage d'ornement aspect pierre ou brique.



DECORS DE FACADE

DESCRIPTION

Le **MOLDITE** est un mortier formulé à base de ciment naturel et ciment blanc, spécialement conçu pour :

- La réalisation de décors architecturaux
- Les éléments de modénature et façades avec aspect pierre calcaire
- La reproduction de statues, bas-reliefs et ornements

Ce produit permet d'obtenir des finitions réalistes avec des textures et colorations variées.

LE + PRODUIT

- **Aspect authentique** : Reproduction fidèle de la pierre calcaire avec textures et colorations variées.
- **Polyvalence** : Idéal pour décors, modénatures, façades, statues et bas-reliefs.
- **Facilité d'application** : Mélange simple à l'eau, temps de prise adapté pour un travail précis.
- **Durabilité** : Formulation à base de ciment naturel et blanc pour une excellente résistance.

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Sac de 25 kg



Consommation

Non concerné



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

6 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Poudre

Densité : 1,55



Outillages

Malaxeur, truelle



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Supports admissibles :

Pierre naturelle
Béton

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Conditions climatiques : Ne pas appliquer sur un support chaud, gelé ou en cours de dégel.

Épaisseur minimale : Éviter les applications en faible épaisseur (minimum 2,5 cm) sur des surfaces linéaires.

Stockage : Conserver les sacs à l'abri du gel, dans un endroit sec et tempéré.

Sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Moule adapté : Préparer un moule en élastomère pour garantir la précision des formes et des détails.

Propreté : S'assurer que le moule est propre et sec avant le coulage du mortier.

Stabilité : Vérifier la rigidité et la bonne fixation du moule pour éviter toute déformation pendant le remplissage.

APPLICATION

Dosage

Mélanger 25 kg de poudre avec 5 à 5,5 litres d'eau.

Malaxage

Durée de mélange 1 min 30, suivie d'un temps de repos de 1 minute.

Durée d'utilisation

Environ 10 minutes après gâchage.

Démoulage

Entre 4 et 8 heures selon les conditions.

Épaisseur recommandée

5 à 20 cm en fonction du relief.

Finition

Après démoulage, un micro-sablage peut être réalisé pour éliminer les laitances et donner un aspect pierre naturelle.