

PRIMAIRE LITHOCALC

Primaire d'accrochage pour micro-enduit décoratif à la chaux



ENDUIT ET MICRO-ENDUIT

DESCRIPTION

Le **PRIMAIRE LITHOCALC** est un primaire d'accrochage prêt à l'emploi, formulé à base de chaux aérienne. Il est conçu pour réguler la porosité des supports et améliorer leur adhérence avant l'application de micro-enduits décoratifs tels que l'**AMOCALC**.

Sa texture en pâte facilite une application homogène et assure une préparation optimale des fonds, notamment sur supports à faible porosité ou présentant une adhérence physique limitée.

LE + PRODUIT

- Formulation à base de chaux aérienne pour une **excellente compatibilité avec les micro-enduits décoratifs**.
- **Prêt à l'emploi** : application simple et rapide sans préparation complexe.
- Régule la porosité des supports **pour une adhérence optimale**.
- **Idéal pour supports à faible porosité** ou après décapage d'anciennes peintures.
- Contribue à la **durabilité** et à la **qualité des finitions**.

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Seau plastique de 15 kg



Consommation

0,9 kg/m²



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Pâte blanche

Densité : 1,4



Outillages

Rouleau à poils longs, lisseuse



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

Enduits à base de plâtre et/ou chaux aérienne.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Équipements : porter gants, lunettes et vêtements de protection adaptés.

Supports exclus : ne pas appliquer sur supports à base hydraulique (ex. béton).

Conditions : respecter une température comprise entre 5 °C et 30 °C.

Sécurité : consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

État du support : propres, sains, exempts de poussières, salissures et parties pulvérulentes.

Décapage : en cas de décapage chimique, rincer abondamment à l'eau froide avant application.

Vérification : s'assurer que le support présente une bonne cohésion et qu'il n'y a pas de zones fragiles.

Humidification : maintenir le support légèrement humide par brumisation si nécessaire, surtout par temps chaud.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi

Le **PRIMAIRE LITHOCALC** s'utilise sans dilution ni préparation préalable.

Outils

Appliquer au pinceau, au rouleau à poils longs ou à la lisseuse rectangulaire.

Épaisseur

Minimum 1 mm pour garantir une bonne accroche.

Préparation

Malaxer le produit avant application pour obtenir une pâte fluide, surtout pour une application au rouleau ou au pinceau.

Séchage

Respecter un temps de séchage de 24 heures à 20°C avant recouvrement par micro-enduit.